

ARIANE 2 et 3

Graisse E.P. - Filante - Multifonction
Grade NLGI 2 et 3 - Au savon de Lithium



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grades :

NLGI 2 / NLGI 3

Aspect :

LISSE / LISSE

Texture :

ADHÉRENTE / ADHÉRENTE

Point de goutte :

190°C / 190°C

Pénétration 60 cycles :

265-295 / 235-265 (1/10 mm)

Moyeux WBT 6h à 130°C :

3 gr / 3 gr

Soudures 4 billes :

≥ 315 kgf / ≥ 315 kgf

Oxydation HOFFMAN :

0 ≤ 50 kPa / 0 ≤ 50 kPa

Usures 4 billes :

0,5 mm / 0,5 mm

Anti rouille EMCOR :

0 / 0

Corrosion cuivre 24h à 100°C :

≤ 1b / ≤ 1b

Teneur en cendres :

1,6% / 1,6%

Viscosité de l'huile de base :

120 cSt / 120 cSt

Températures d'utilisation :

-25° à +140°C / -25° à +140°C

Graisse multifonction à base de savon de lithium et d'huile minérale hydrodynamique.

ARIANE 2 (ou 3) est filante et particulièrement adhérente, sa fabrication met en oeuvre une technologie moderne qui lui confère un caractère exceptionnel et une durée de vie importante même en usage sévère.

Ses qualités EP, améliore la tenue en fonctionnement normal, ainsi qu'à haute température et assure une plus longue protection même en milieu humide (insoluble à l'eau), acide

ARIANE 2 (ou 3) est réversible : elle fond vers 170 °C et reprend ensuite sa texture en refroidissant.


APPLICATIONS

Toutes applications : **Paliers lisses - Graissage général - ...**

Ses qualités, la recommande tout particulièrement pour les graissages divers tels que : Paliers, roulements, axes etc... Elle convient tout particulièrement aux TP.

ARIANE 2 (ou 3) n'est pas une graisse spéciale roulements, mais ses qualités techniques lui permettent de remplacer et de surpasser la plupart des graisses classiques du marché.

CONDITIONNEMENTS



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE

AVANTAGES

Cette graisse est parfaitement adapté au milieu humide, et/ou en présence de condensation.

TOXICOLOGIE ET SÉCURITÉ

Sa composition, conformément aux réglementations française et européenne, permet de limiter au maximum les précautions assurant un emploi inoffensif. Observer les recommandations usuelles applicables aux lubrifiants.

Édité le : 08/01/2025

Les renseignements ci-dessus, donnés de bonne foi, visent à faciliter la recherche par notre clientèle d'une solution répondant à ses besoins. Toutefois, les utilisations restant sous le contrôle du client, cette fiche ne saurait nous être opposée pour engager notre responsabilité. Compte-tenu de la diversité de nos produits, nous conseillons aux utilisateurs de procéder à des essais dans les conditions effectives d'emploi.



Route de Pralhac - BP1 - 43320 LOUDES
Tél. 04 71 08 02 20 - Fax 04 71 08 02 42
contact@siprotec.fr - www.siprotec.fr

SIRET 384 642 302 00010 - APE 2059Z
SAS au capital de 38 250 €



SIPROTEC
LUBRIFIANTS
CONCEPTEUR HAUTE PERFORMANCE